



## 4CR 3760 Mattító gél

### Tulajdonságok

A 4CR 3760 Mattító gél a fém és műanyag felületek előkészítésére szolgál a járműiparban (személygépkocsik, teherautók, buszok egyes részei). A termék jelentősen növeli a festék tapadását és csökkenti az előkészítésre fordított időt fém és műanyag elemek esetében. Tisztít és csiszol egy lépésben, ezáltal hatékony és gazdaságos felületelőkészítést tesz lehetővé a fényezés előtt. Ezen kívül csökkenti a műhelyekben kibocsátott oldószer mennyiséget, mivel használatával csökkenthető a felületi előkészítés során használt oldószer mennyisége.

A 3760-as mattítót csiszoló szivaccsal használjuk, az anyagnak köszönhetően jelentősen javulnak a csiszoló szivacs csiszolási tulajdonságai. Tesztek bizonyítják, hogy kb. 64%-kal nő a csiszoló szivacs hatékonysága ezekben az esetekben. A termék használata Prep Brush ecsettel a nehezen hozzáférhető területek esetében nyújt megoldást. Ezek a területek fordul elő a legtöbb festékleválás, a rossz előkészítés miatt.

A végeredmény: egyszerűbb és hatékonyabb előkészítés a felületen.

#### Technológiai javaslat:

- jelentősen növeli a festéktapadást a felületen
- egyszerűbb előkészítési folyamat a műhelyben
- tisztít és csiszol egy lépésben
- nem kell előmelegíteni az új, alapozatlan műanyag elemeket
- növeli a csiszolószivacs hatékonyságát
- nem hagy tapadást gátló maradványokat
- nehezen hozzáférhető helyeken is használható
- Alacsony VOC, környezetbarát

### Alkalmazás

A következő utasításokat be kell tartani, a megfelelő tapadás érdekében, főleg műanyag elemeknél:

- nem szükséges temperálni a felületet. Ha a műanyag gyártója mégis temperálást ír elő, ez a folyamat nem befolyásolja a Mattító gél hatékonyságát.
- El kell távolítani a felületről a port és egyéb szennyeződések.
- Tegyen 50 gramm Mattító gélt fehér vagy arany színű csiszolószivacsra vagy közvetlenül a felületre. Műanyagra sűrű csiszolószivacsot is lehet használni, attól függően, hogy mennyire érzékeny a tisztítandó műanyag. Ezek után ugyanúgy kell csiszolni a felületet, mintha nem lenne rajta Mattító gél. Műanyag elemek esetében kétszer alaposan csiszoljuk át a felületet. Prep Bush ecsetet használjuk a nehezen hozzáférhető helyeken. Ne hagyjuk az elemet kiszáradni.
- Öblítsük le alaposan vízzel. Szárítsuk meg a felületet, de ne szilikonmentesítsük. Utána vonjuk be a festékmárka által javasolt alapozóval vagy festékekkel. Komplet csiszolás, csiszolási maradványok nélkül - ez a kulcs a megfelelő tapadáshoz. Ha a mattító gél mégis rászáradt a felületre, haladéktalanul távolítsuk el vízzel.
- Ha a mattítás után az elemet állni hagyjuk és por kerül rá, mossuk át szappanos vízzel és utána alaposan öblítsük át tiszta vízzel. Ezután szárítsuk meg a felületet és azonnal vonjuk be a festékmárka által javasolt bevonattal (alapozó, festék).

## Műszaki adatok

---

VOC tartalom	< 25 gramm/liter
Forráspont	100 °C
Jellemző fajsúly	1,50 – 1,55
Robbanáspont	nincs adat
Szín	természetes
pH	8-9
Reakció vízzel	nincsen

## Tárolás és szállítás

---

A legjobb eredmény elérése érdekében, a gyártástól számított 1.5 éven belül hasznájuk fel a terméket. Tároljuk szobahőmérsékleten: + 20 °C-on.

Ez az adatlap csak tájékoztatásra szolgál. Ezek az adatok megfelelnek ismereteink mai állásának, és a termékeink gyártásában szerzett sokéves tapasztalatunkra épülnek.